Lentes de Contacto

Cooper Vision

CooperVision

vertex

Le damos la bienvenida a un mundo lleno de luz, libertad y movimiento

		% Agua	DK	DK/t	FDA	Fabircación	C.B.	Diámetro	Espesor Central	Poderes	Tinte	Uso	Reemplazo	Caja
Hidrogel de Silicona	Biofinity	48%	128	160	1	Moldeado	8.6	14	0.08	-0.25 a -12.00 D	Tinte azúl claro	Continuo Flexible	Mensual	6
	Comfilcon A									+0.25 a +8.00 D				
										Pasos de 0.50 D				
										después de +/- 6.00 D				
	Avaira	46%	100	125	1	Moldeado	8.5 (-)	14.2	0.08	-0.25 a -12.00 D	Tinte azúl claro	Diario Extendido	Quincenal	6
	Enfilcon A						8.4(+)			+0.25 a +8.00 D				
	Bloqueador UV									Pasos de 0.50 D				
										después de +/- 6.00 D				

		% Agua	DK	DK/t	FDA	Fabircación	C.B.	Diámetro	Espesor Central	Poderes	Cil	Eje	Tinte	Uso	Reemplazo	Caja
Tóricos Hidrogel de Silicona	Biofinity	48%	128	116	1	Moldeado	8.7	14.5	0.11	+8.00 a -10.00 D	-0.75	10° a 180°	Tinte azúl claro	Diario Extendido	Mensual	6
	toric									+0.25 a +8.00 D	-1.25	pasos de				
	Confilcon A									Pasos de 0.50 D	-1.75	10° marca				
										después de +/- 6.00 D	-2.25	a las 6				
Tóricos	Biomedics	55%	19.6	17.8	4	Moldeado	8.7	14.5	0.11	+6.00 a -9.00 D	-0.75	10° a 180°	Tinte azúl claro	Diario	Mensual	6
	toric					en seco				Pasos de 0.50 D	-1.25	pasos de				
	Oculficon D									después de +5.00	-1.75	10° marca				
	Bloqueador UV									y / -6.00 D	-2.25	a las 6				
Tóricos Astigmatismo Alto	Frecuency	46%	18.8	16	4	Torneado frontal moldeado posteior superficie posterior tórica	8.4	14.4	0.12	+6.00 a -8.00 D	-2.75, -3.25	5° a 180°	Tinte azúl claro	Diario	Mensual	6
	55 Toric XR						8.7			Pasos de 0.50 D	-3.75, -4.25	pasos de				
	Methalfilcon B									después de -6.00 D	-4.75, -5.25	5° marca				
											5.75	a las 6				

		% Agua	DK	DK/t	FDA	Fabircación	C.B.	Diámetro	Espesor Central	Poderes	Tinte	Uso	Reemplazo	Caja
Asféricos	Biomedics 55	55%	19.7	28.1	4	Moldeado	8.6	14.2	0.07	-0.25 a -10.00 D	Tinte azúl claro	Diario	Mensual	6
	Evolution					en seco	8.8 (+)			+0.25 a +6.00 D				
	Oculficon D									Pasos de 0.50 D				
	Bloqueador UV									después de +/- 6.00 D				

		% Agua	DK	DK/t	FDA	Fabircación	C.B.	Diámetro	Espesor Central	Poderes	Colores	Uso	Reemplazo	Caja
Cosméticos	Expresions	55%	18.8	37.6	4	Ultrasync	8.7	14.2	0.09	-0.00 a -6.00 D	Azúl, verde miel, gris	Diario	Mensual	2
	Colors										topaz, jade			
	Methalfilcon A													